

Accession Nbr :

1981-06145D [05]

Title :

Aq. urethane-modified oligo and/or polyester dispersion - prepd. in presence of nonionic emulsifier and polyether modified polyester emulsifier

Derwent Classes :

A23 A25

Additional Words :

POLYURETHANE

Patent Assignee :

(FARB) BAYER AG

Inventor(s) :

BOTTEHBRUC L; WEIDER F; ZABROCKI K


Nbr of Patents :


7


Nbr of Countries :


13


Patent Number :


 EP--22518 A 19810121 DW1981-05 Ger *
DSR: AT BE CH DE FR GB IT LI NL SE


 DE2928552 A 19810129 DW1981-06

 DK8003013 A 19810302 DW1981-13

 JP56016551 A 19810217 DW1981-15

 US4331573 A 19820525 DW1982-23

 EP--22518 B 19830727 DW1983-31 Eng
DSR: AT BE CH DE FR GB IT LI NL SE

 DE3064397 G 19830901 DW1983-36

Priority Details :

1979DE-2928552 19790714

Citations :

DE1237306; DE2528212; DE2556621; FR2030803; FR2317317; FR2317318; FR2386592

IPC s :

C08J-003/06 C08L-091/00 C09D-003/64

Abstract :

EP--22518 A

Aq. dispersions of urethane-modified polyesters consist, by wt. w.r.t. sum of components (I)-(III), of (I) 25-60% urethane- modified oligo- and/or polyesters having mol.wt. less than 5000 (less than 4000), acid index 10-40 and contg., w.r.t. (I), less than 1 wt.% urea gps., (IIa) 0.02-

THIS PAGE BLANK (USPTO)

4% of at least one nonionic emulsifier having HLB-value 10-20, (IIb) 0.02-4% of at least one polyether-modified polyester emulsifier resin and (III) 32-75% aq. phase contg. 30-150% of the alkali-, ammonia- or amine quantity sufficient for completely neutralising the COOH gps. of polyesters (I) and (IIb).

Cpds. (I) are prepd. by reacting urethane-modified oligo- and/or polyesters having acid index less than 10 and OH index 30-500 (50-280) with di- and/or tricarboxylic acid anhydrides.

Cpds. (IIa) esp. have formula $R-(OCH_2-CH_2)_n-OH$ (where R is 12-30C alkyl or Ph substd. by (R1)x, R3 and R4. R1 is 4-20C alkyl or Ph-CMeR2-. R2 is H, Me or Ph; R3 is Me, Ph or H; R4 is Me or H; n is 10-40, esp. 15-25 and x is 1-3.5, esp. 1-3).

Cpds. (IIb) contain, w.r.t. emulsifier resin, 10-50 (10-20) wt.% condensed-in polyalkylene glycol gps. bonded esp. over urethane gps. to the polyester emulsifier resin mol..

The aq. dispersions are used in lacquers, esp. stoving lacquer prodn. and in the prodn. of moulded articles and gels.

EP Equiv. Abstract :

EP--22518 B

Aq. dispersions of urethane-modified polyesters consist, by wt. w.r.t. sum of components (I)-(III), of (I) 25-60% urethane- modified oligo- and/or polyesters having mol.wt. less than 5000 (less than 4000), acid index 10-40 and contg., w.r.t. (I), less than 1 wt.% urea gps., (IIa) 0.02-4% of at least one nonionic emulsifier having HLB-value 10-20, (IIb) 0.02-4% of at least one polyether-modified polyester emulsifier resin and (III) 32-75% aq. phase contg. 30-150% of the alkali-, ammonia- or amine quantity sufficient for completely neutralising the COOH gps. of polyesters (I) and (IIb).

Cpds. (I) are prepd. by reacting urethane-modified oligo- and/or polyesters having acid index less than 10 and OH index 30-500 (50-280) with di- and/or tricarboxylic acid anhydrides.

Cpds. (IIa) esp. have formula $R-(OCH_2-CH_2)_n-OH$ (where R is 12-30C alkyl or Ph substd. by (R1)x, R3 and R4. R1 is 4-20C alkyl or Ph-CMeR2-. R2 is H, Me or Ph; R3 is Me, Ph or H; R4 is Me or H; n is 10-40, esp. 15-25 and x is 1-3.5, esp. 1-3).

Cpds. (IIb) contain, w.r.t. emulsifier resin, 10-50 (10-20) wt.% condensed-in polyalkylene glycol gps. bonded esp. over urethane gps. to the polyester emulsifier resin mol..

The aq. dispersions are used in lacquers, esp. stoving lacquer prodn. and in the prodn. of moulded articles and gels.

Manual Codes :

CPI: A05-G01E A07-B04 A08-S05 A10-E24 A12-B01A A12-B01K

Update Basic :

1981-05

Update Equivalents :

1981-06; 1981-13; 1981-15; 1982-23; 1983-31; 1983-36

THIS PAGE BLANK (USPTO)

51

Int. Cl. 3:

C 09 D 3/64

19

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

DEUTSCHES



PATENTAMT

Patentamt
München

DE 29 28 552 A 1

11

Offenlegungsschrift 29 28 552

21

Aktenzeichen:

P 29 28 552.7

22

Anmeldetag:

14. 7. 79

43

Offenlegungstag:

29. 1. 81

30

Unionspriorität:

42 23 31

54

Bezeichnung:

Wäßrige Dispersionen urethanmodifizierter Polyester, Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung zur Herstellung von Lacken

71

Anmelder:

Bayer AG, 5090 Leverkusen

72

Erfinder:

Zabrocki, Karl, Dipl.-Chem. Dr., 4044 Büttgen;
Bottenbruch, Ludwig, Dipl.-Chem. Dr., 4150 Krefeld;
Weider, Franz, Dipl.-Chem. Dr., 5090 Leverkusen


DE 29 28 552 A 1

Patentansprüche

1. Wäßrige Dispersionen von urethanmodifizierten Polyestern, dadurch gekennzeichnet, daß sie aus


I. 25 - 60 Gew.-% urethanmodifizierten Oligo- und/oder Polyestern mit Molekulargewichten < 5000 und Säurezahlen von 10 - 40, und einem Gehalt von < 1 Gew.-%, bezogen auf I, Harnstoffgruppen, wobei die Substanzen I durch Umsetzung von urethanmodifizierten Oligo- und/oder Polyestern mit Säurezahlen < 10 und OH-Zahlen von 30 - 500 mit Di- und/oder Tricarbonsäureanhydriden erhältlich sind,

IIa) 0,02 bis 4 Gew.-% mindestens eines nicht-ionischen Emulgators mit einem berechneten HLB-Wert von 10 bis 20, vorzugsweise entsprechend der Formel




worin

R einen Alkylrest mit 12 bis 30 C-Atomen oder



R¹ einen Alkylrest mit 4 bis 20 C-Atomen oder



R^2 ein Wasserstoffatom, einen Methyl- oder Phenylrest,

R^3 eine Methylgruppe, einen Phenylrest oder ein Wasserstoffatom,

R^4 eine Methylgruppe oder ein Wasserstoffatom und

n eine Zahl von 10 bis 40, vorzugsweise 15 bis 25,

x eine Zahl von 1 bis 3,5, vorzugsweise 1 - 3,0, bedeuten,

IIb) 0,02 bis 4 Gew.-% mindestens eines polyether-modifizierten Polyester-Emulgatorharzes, das 10 bis 50, vorzugsweise 10 bis 20 Gew.-%, bezogen auf Emulgatorharz IIb, einkondensierte Polyalkylenglykolreste, vorzugsweise über Urethangruppen mit dem Polyester-Emulgatorharz-Molekül verbunden, enthält und

III 32 bis 75 Gew.-% wäßriger Phase, die 30 bis 150 % der für eine vollkommene Neutralisation der Carboxylgruppen der Polyester I und IIb) ausreichende Alkali-, Ammoniak- oder Aminmenge enthält,

wobei sich die Prozentangaben der Komponenten I, IIa, IIb und III auf die Summe der Komponenten I - III beziehen,

bestehen.

- 5 2. Dispersionen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die urethanmodifizierten Oligo- und/oder Polyester I Molekulargewichte < 4000 besitzen.
- 10 3. Dispersionen nach Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die urethanmodifizierten Oligo- und/oder Polyester I OH-Zahlen von 50 - 280 besitzen.
- 15 4. Verfahren zur Herstellung von Dispersionen gemäß Ansprüchen 1 - 3, dadurch gekennzeichnet, daß man I in Gegenwart von IIa und IIb in III dispergiert.

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
Zentralbereich
Patente, Marken und Lizenzen

5090 Leverkusen, Bayerwerk
Pv/k1 -c / VS

13. Juli 1979

Wäßrige Dispersionen urethanmodifizierter Polyester,
Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung
zur Herstellung von Lacken

Die vorliegende Erfindung betrifft wäßrige Dispersionen von urethanmodifizierten Polyestern, ein Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung zur Herstellung von Lacken.

- 5 Unter "wäßrigen Dispersionen" werden im folgenden heterogene Systeme verstanden, die undurchsichtig sind und bei denen die organische Harzphase als Teilchen einer mittleren Größe von 50 - 5 000 nm in Wasser verteilt ist. Unter den Begriff "wäßrige Dispersionen" fallen
10 im folgenden also nicht jene Lösungen urethanmodifizierter Polyester, die durch neutralisierte Säuregruppen in wäßriger Phase homogen verteilt sind und durchsichtige Lösungen bilden; derartige Harze besitzen in der Regel Säurezahlen > 40 , werden in mit Wasser
15 mischbaren organischen Lösungsmitteln vorgelöst und nach der Neutralisation mit Wasser zu homogenen, durchsichtigen Lösungen verdünnt.

Für den zunehmenden Einsatz wäßriger Dispersionen von Lackbindemitteln sprechen hauptsächlich zwei Gründe:
Erstens besitzen sie den Vorteil, daß man auf die Verwendung organischer Lösungsmittel verzichten kann, und
5 zweitens neigen sie - anders als die aus organischer Lösung applizierten Überzugsmittel - kaum zum Ablau-
fen an senkrechten Flächen (vgl. F. Armitage, L.G. Trace, J. Oil and Colour Chemists Assoc. 1957, S. 860).

Es ist bereits bekannt, urethanmodifizierte Polyester
10 in wäßriger Dispersion herzustellen und diese als Beschichtungsmittel zu verwenden (D. Dieterich, H. Reiff, Adv. in Urethane Science and Technology
4 (1976), 112 - 131). Nach dem besonders einfach
15 durchzuführenden Schmelzdispergiervverfahren werden entsprechend den in dieser Literaturstelle beschriebenen Herstellverfahren anionische oder kationische
Gruppen an die Polymerkette von Polyesterurethanen
geknüpft und diese Polyesterurethane anschließend unter Salz-
20 bildung in der Wasserphase dispergiert. In der Praxis haben sich anionische Systeme wegen ihrer
besseren Stabilität gegenüber Elektrolyten, Farbstoffen etc. besser bewährt. (A.P. Grekov, Sint. fiz. chim.
polimerov 21 (1977), 48 - 55).

Anionische dispergierbare Polyesterurethane lassen
25 sich gemäß D. Dieterich und H. Reiff dadurch herstellen, daß man anionische, salzbildungsfähige Gruppen tragende polyfunktionelle
Substanzen, z.B. Tri- und Tetracarbonsäuren,

carboxylmodifizierte Oligomere, Diaminosulfonsäuren bei der Isocyanatpolyadditionsreaktion in die Polymerkette einbaut. Bei diesem Reaktionsschritt besteht in hohem Maß die Gefahr von Nebenreaktionen, welche zur Schaumbildung, zu vernetzten Produktanteilen und somit zu unbrauchbaren Produkten führen. Die Umsetzung ist daher insbesondere bei großen Ansätzen nur schwer zu steuern. Außerdem lassen sich diese Reaktionen meist nur in Lösungsmitteln ausführen.

Die von D. Dieterich und H. Reiff beschriebenen Polyurethanionomeren enthalten aufgrund der Zusammensetzung der Ausgangsprodukte einen bestimmten Anteil Harnstoffgruppen und salzbildungsfähige Gruppen, was zwangsläufig die ausreichende Wasserfestigkeit und Wetterbeständigkeit daraus hergestellter Überzüge in Frage stellt.

Wie die Autoren beschrieben, führt die Vielzahl polarer Gruppen zu intermolekularer Wechselwirkung und Pseudogelbildung der Polyurethane (vor der Dispergierung).


Diese Schwierigkeiten werden gemäß DE-AS 1 237 306 durch die Herstellung anionischer Polyesterurethane aus hochmolekularen linearen, vorzugsweise aliphatischen Polyesterurethanen, die mit cyclischen, salzbildenden Gruppen erzeugenden Verbindungen umgesetzt werden, umgangen. Mit Hilfe der dort beschriebenen Technik sind Polyesterurethane mit Molekulargewichten von 5000 bis 2 000 000 in wässriger Phase zu Produkten dispergierbar, welche sich auch zur Herstellung von

Überzügen eignen. Lineare aliphatische Polyesterurethane besitzen als Überzüge den Nachteil ungenügender Härte und unzureichender Lösungsmittelbeständigkeit. Verwendet man als Basispolymer zur Herstellung der Polyesterurethane verzweigte und/oder aromatische Oligo- und Polyester, wie sie als Bindemittelbasis für den Lacksektor bekannt sind, so werden die damit hergestellten Polyesterurethane derartig hochviskos, daß sie nicht mehr unmittelbar aus der Schmelze, sondern nur noch unter Zusatz größerer Mengen Lösungsmittel dispergiert werden können.

Gegenstand der Erfindung sind wäßrige Dispersionen von urethanmodifizierten Polyestern, dadurch gekennzeichnet, daß sie aus


- 15 I. 25 - 60 Gew.-% urethanmodifizierten Oligo- und/oder Polyestern mit Molekulargewichten < 5000 , vorzugsweise < 4000 und Säurezahlen von 10 - 40, vorzugsweise 10 - 30, und einem Gehalt von < 1 , vorzugsweise unter 0,1, insbesondere unter 0,01, Gew.-%, bezogen auf I, Harnstoffgruppen, wobei
- 20 die Substanzen I durch Umsetzung von urethanmodifizierten Oligo- und/oder Polyestern mit Säurezahlen < 10 und OH-Zahlen von 30 - 500, vorzugsweise 50 - 280, mit Di- und/oder Tricarbonsäureanhydriden, erhältlich sind,
- 25

IIa) 0,02 bis 4 Gew.-% eines nichtionischen Emulgators mit einem berechneten HLB-Wert von 10 bis 20, vorzugsweise entsprechend der Formel




worin

R einen Alkylrest mit 12 bis 20 C-Atomen oder



R¹ einen Alkylrest mit 4 bis 20 C-Atomen oder



R² ein Wasserstoffatom, einen Methyl- oder Phenylrest,

R³ eine Methylgruppe, einen Phenylrest oder ein Wasserstoffatom,

R⁴ eine Methylgruppe oder ein Wasserstoffatom und

n eine Zahl von 10 bis 40, vorzugsweise 15 bis 25,

x eine Zahl von 1 bis 3,5, vorzugsweise 1-3, bedeuten,

IIb) 0,02 bis 4 Gew.-% mindestens eines polyethermodifizierten Polyester-Emulgatorharzes, das 10 bis 50, vorzugsweise 10 bis 20 Gew.-%, bezogen auf Emulgatorharz II b, einkondensierte Polyalkylenglykolreste, vorzugsweise über Urethangruppen mit dem Polyester-Emulgatorharz-Molekül verbunden, enthält und

III. 32 bis 75 Gew.-% wäßriger Phase, die 30 bis 150 %
der für eine vollkommene Neutralisation der Carb-
oxylgruppen der Polyester I und II b) ausreichen-
de Alkali-, Ammoniak- oder Aminmenge enthält,
5 wobei sich die Prozentangaben der Komponenten I,
IIa, IIb und III auf die Summe der Komponenten
I - III beziehen,
bestehen.

Es war überraschend, daß es möglich war, erfin-
10 dungsgemäße Dispersionen herzustellen, welche
sich einerseits trotz Verzweigungen des Oligo-
bzw. Polyesterharzes aus der Schmelze dispergieren
und gleichzeitig andererseits trotz ihres relativ nie-
drigen Molekulargewichts zu Überzügen mit hervor-
15 gender Qualität verarbeiten lassen. Die erfindungs-
gemäßen Dispersionen zeichnen sich überraschender-
weise durch kleine Teilchengrößen der dispergierten
Phase sowie durch gute Lagerstabilität aus. Die daraus
herstellbaren Überzügen weisen ein ausgezeichnetes
20 Härte/Elastizitäts-Verhältnis, hohen Glanz sowie gute
Haftung auf.

Die erfindungsgemäß zu dispergierenden urethanmodifi-
zierten Polyester kann man durch Umsetzung von Oligo-
25 und/oder Polyestern und Polyisocyanaten herstellen,
wonach das entstandene Additionsprodukt mit Carboxyl-
gruppen bildenden Substanzen, vorzugsweise Dicarbonsäu-
reanhydriden, "aufgesäuert" wird. Die Oligo- und Poly-
ester, im folgenden als Vorkondensate bezeichnet, kann
30 man nach bekannten Verfahren aus Alkoholen und Carbon-

säuren herstellen, was z.B. bei D.H. Solomon: The Chemistry of Organic Filmformers, S. 75 - 101, John Wiley & Sons Inc., New York, 1967, beschrieben wird.

- 5 Für die Synthese der Vorkondensate bevorzugte Alkohole sind aliphatische, cycloaliphatische und/oder araliphatische Alkohole mit 1 bis 6, vorzugsweise 2 bis 4, an nichtaromatische C-Atome gebundenen OH-Gruppen und 1 bis 24 C-Atomen pro Molekül, z.B. Glykole wie Ethylenglykol, Propylenglykol, Butandiole, Neopentylglykol, Trimethylpentandiol-1,3, Hexandiole; Etheralkohole wie Di- und Triethylenglykole; oxethylierte Bisphenole mit 2 Alkylenoxidresten pro Molekül; perhydrierte Bisphenole; ferner
- 10 Trimethylolethan, Trimethylolpropan, Trimethylolhexan, Glycerin, Pentaerythrit, Dipentaerythrit, Dimethylolcyclohexan, Mannit und Sorbit; einwertige, kettenabbrechende Alkohole wie Methanol, Propanol, Butanol, Cyclohexanol, 2-Ethylhexanol und
- 15 Benzylalkohol.
- 20

Besonders bevorzugte Alkohole sind Neopentylglykol, Trimethylolpropan, Dimethylolcyclohexan und Perhydrobisphenol.

- 25 Die Vorkondensate können bis zu 15 Gew.-%, bezogen auf das Vorkondensat, einwertige Alkoholreste ein-kondensiert enthalten.

Für die Synthese der Vorkondensate bevorzugte Säurekomponenten sind aliphatische, cycloaliphatische und/oder aromatische mehrbasische Carbonsäuren, vorzugsweise Di- und Tricarbonsäuren, mit 4 bis 12 C-Atomen pro Molekül oder deren veresterungsfähige Derivate (z.B. Anhydride oder Ester), z.B. Phthalsäureanhydrid, Isophthalsäure, Terephthalsäure, Tetrahydro- und Hexahydrophthalsäureanhydrid, Trimellithsäureanhydrid, Pyromellithsäureanhydrid, Maleinsäureanhydrid, Fumarsäure, Adipinsäure, Glutarsäure und Bernsteinsäure, Azelainsäure, Endomethylenetetrahydrophthalsäure, ferner halogenierte Säuren wie Chlorphthalsäuren und Hexachlor-endomethylenetetrahydrophthalsäure.

Die Vorkondensate können allein aus Polycarbonsäuren und mehrwertigen Alkoholen aufgebaut werden. Es ist aber auch möglich, sie durch Einkondensation von Monocarbonsäuren zu modifizieren.

Für die Herstellung der Vorkondensate bevorzugte Monocarbonsäuren sind aliphatische, cycloaliphatische und/oder aromatische Monocarbonsäuren mit 6 bis 35 C-Atomen pro Molekül wie Benzoesäure, Butylbenzoesäure, Tolylsäure, Hexahydrobenzoesäure, Abietinsäure, Milchsäure sowie Fettsäuren, deren Mischungen und Ester derselben wie Leinöl, Sojaöl, Holzöl, Saffloröl, Ricinusöl, Baumwollsaatöl, Erdnußöl, Tallölfettsäure, Leinölfettsäure, Sojaöl-, Holzöl-, Saffloröl- und Ricinenfettsäure und aus

5 natürlichen, ungesättigten Ölen oder Fettsäuren durch Konjugierung oder Isomerisierung gewonnene Produkte; bevorzugte gesättigte Fettsäuren sind beispielsweise Cocosfettsäuren, α -Ethylhexansäure, Isononansäure und lineare C_{16} - C_{18} -Monocarbonsäuren.

10 Ölmodifizierte Vorkondensate aus gleichen Rohstoffen wie Alkydharze führen im Rahmen der Erfindung zu besonders füllkräftigen Überzugsmitteln. Besonders bevorzugte Ölmodifizierte Vorkondensate sind solche mit Ölgehalten von 20 bis 50, vorzugsweise 25 bis 40 Gew.-%, berechnet als Triglycerid und bezogen auf Vorkondensat.

15 Vorkondensate für urethanmodifizierte Polyesterdispersionen, die zur Herstellung ofentrockener Lacke dienen, kommen in der Regel mit Ölgehalten von 0 bis 45 Gew.-% aus. Hohe Gehalte aromatischer Bestandteile der Vorkondensate verleihen dem Lacküberzug besondere Härte, hohe Gehalte aliphatischer Bestandteile der Vorkondensate geben ihm
20 gute Elastizität.

Für die Herstellung lufttrocknender Lackbindemittel auf der erfindungsgemäßen Basis verwendet man in der Regel Vorkondensate mit Gehalten an trockenen Ölen zwischen 15 und 70, vorzugsweise 45 und
25 65 Gew.-%, bezogen auf Vorkondensat.

Die Vorkondensate lassen sich einstufig oder in mehreren Stufen herstellen, wobei eine Stufe beispielsweise ein separater Veresterungsschritt oder eine Ölkochung sein kann. Das als Zahlenmittel bestimmte Molekulargewicht des Vorkondensats beträgt 150 - 4500, vorzugsweise 250 bis 2500, bestimmt durch Dampfdruckosmometrie in Dioxan und Aceton, wobei bei differierenden Werten der niedrigere als korrekt angesehen wird.

Die Auswahl von Art und Menge der einzelnen zum Vorkondensat zu kondensierenden Rohstoffe richtet sich nach dem gewünschten Molekulargewicht und nach dem Einsatzgebiet. Die Zusammenhänge zwischen Molekulargewicht und Rohstoffmenge sind bei U. Holfort, Farbe und Lack 68 (1962), S. 513 bis 517, S. 598 bis 607, eingehend beschrieben.

Die Herstellung der Vorkondensate kann nach bekannten Verfahren (vgl. Methoden der Organischen Chemie (Houben-Weyl), Georg Thieme Verlag Stuttgart, 1963, Bd. 14/2, S. 1 bis 5, 21 bis 23, 40 bis 44, oder C.R. Martens, Alkyd Resins, Reinhold Plastics Appl. Series, Reinhold Publ. Comp. 1961, S. 51 bis 59) erfolgen, wobei Alkohole, Carbonsäuren bzw. ihre Derivate und

Le A 19 730

030065/0387

gegebenenfalls Öle durch Schmelz- oder Azeotropveresterung, bevorzugt in einer Inertatmosphäre bei Temperaturen von 140 bis 260°C umgesetzt werden. Die Reaktion kann dabei z.B. durch Messung der Säurezahl und der Viskosität verfolgt werden.

Die Vorkondensate werden bis zu Säurezahlen < 10 , vorzugsweise < 4 verestert. Sie enthalten freie OH-Gruppen entsprechend OH-Zahlen von 30 bis 500, vorzugsweise 50 bis 280. Vorkondensate im niedrigeren OH-Zahl-Bereich eignen sich besser für lufttrocknende, Vorkondensate im hohen OH-Zahl-Bereich besser für Einbrenn-Systeme.

Die OH-haltigen Vorkondensate werden mit Polyisocyanaten zu urethanmodifizierten Polyestern umgesetzt. Als erfindungsgemäß einsetzbare Polyisocyanate kommen aliphatische, cycloaliphatische, araliphatische, aromatische und heterocyclische Polyisocyanate in Betracht, wie sie z.B. von W. Siefken in Justus Liebigs Annalen der Chemie, 562, Seiten 75 bis 136 beschrieben werden, beispielsweise Ethylendiisocyanat, 1,4-Tetramethylen-diisocyanat, 1,6-Hexamethylen-diisocyanat, 1,12-Dodecandiisocyanat, Cyclobutan-1,3-diisocyanat, Cyclohexan-1,3- und -1,4-diisocyanat, sowie beliebige Gemische dieser Isomeren, 1-Isocyanato-3,3,5-trimethyl-5-isocyanatomethyl-cyclohexan (DE-AS 1 202 785, US-OS 3 401 190), 2,4- und 2,6-Hexahydrotoluylendiisocyanat sowie beliebige Ge-

5 mische dieser Isomeren, Hexahydro-1,3- und/oder -1,4-phenylen-diisocyanat, Perhydro-2,4'- und/oder -4,4'-Diphenylmethan-diisocyanat, 1,3- und 1,4-Phenylendiisocyanat, 2,4- und 2,6-Toluylendiisocyanat sowie beliebige Gemische dieser Isomeren, Diphenylmethan-2,4'- und/oder -4,4'-diisocyanat, Naphthylen-1,5-diisocyanat, Triphenylmethan-4,4',4"-triisocyanat, perchlorierte Aryl-
10 polyisocyanate, wie sie z.B. in der DE-AS 1 157 601 (US 3 277 138) beschrieben werden, Carbodiimidgruppen aufweisende Polyisocyanate, wie sie in der DE-PS 1 092 007 (US 3 152 162) beschrieben werden, Diisocyanate, wie sie in der US 3 492 330 beschrieben werden, Isocyanuratgruppen aufweisende Polyisocyanaten, wie sie z.B. in der US 3 001 973, in den DE-PS
15 1 022 789, 1 222 067 und 1 027 394 sowie in den DE-OS 1 929 034 und 2 004 048 beschrieben werden, Urethangruppen aufweisende Polyisocyanate, wie sie z.B. in der BE 752 261 oder in der US 3 394 164 beschrieben werden, Biuretgruppen aufweisende Polyisocyanate, wie sie z.B. in der DE-PS 1 101 394 (US
20 3 124 605 und 3 201 372) sowie in der GB 889 050 beschrieben werden, durch Telomerisationsreaktionen hergestellte Polyisocyanate, wie sie z.B. in der US 3 654 106 beschrieben werden, Estergruppen aufweisende Polyisocyanate, wie sie z.B. in der
25 GB 965 474 und 1 027 956, in der US 3 567 763 und in der DE-PS 1 231 688 genannt werden, polymere Fettsäurereste enthaltende Polyisocyanate gemäß der US 3 455 883.

Bevorzugt werden in der Regel die technisch leicht zugänglichen Di-, Tri- und Tetraisocyanate, z.B. das 2,4- und 2,6-Toluylendiisocyanat sowie beliebige Gemische dieser Isomeren ("TDI"), 1,6-Hexamethylendiisocyanat, Perhydro-2,4'- und/oder -4,4'-di-phenylmethan-diisocyanat und 1-Isocyanato-3,3,5-trimethyl-5-isocyanatmethylcyclohexan.

Selbstverständlich können Gemische verschiedener Polyisocyanate verwendet werden.

10 Besonders bevorzugt sind dabei die letztgenannten drei nicht-aromatischen Diisocyanate, da sie zu besonders vergilbungsarmen Überzügen führen.

Die Mengenverhältnisse an Polyisocyanat und Vorkondensat sind vorzugsweise so zu wählen, daß

- 15 a) der Gehalt an NCO-Gruppen in den zur Komponente I umzusetzenden Reaktionspartnern 0,5 bis 25, vorzugsweise 3 bis 15 Gew.-%, bezogen auf die Komponente I, beträgt und gleichzeitig
- 20 b) im Mittel mindestens eine, vorzugsweise 2 bis 4 OH-Gruppen pro Molekül des Umsetzungsproduktes aus dem Vorkondensat und dem Polyisocyanat frei bleiben.

Die Umsetzung zwischen dem Vorkondensat und dem Polyisocyanat kann nach üblichen Techniken der Herstel-

lung von Urethanen erfolgen. Man kann die Vorkondensate direkt mit den Polyisocyanaten bei Raumtemperatur oder bei erhöhter Temperatur zur Umsetzung bringen, wobei mit und ohne Katalysator und mit und ohne Lösungsmittel gearbeitet werden kann. Als Katalysatoren eignen sich z.B. Benzoylchlorid oder tertiäre Amine. Als Lösungsmittel eignen sich z.B. Ester und Ketone. Es ist ebenfalls möglich, Gemische verschiedener einzeln hergestellter Vorkondensate einzusetzen, wobei als Mischungspartner auch OH-haltige unkondensierte Substanzen, z. B. Ethylenglykol, Propylenglykol, mitverwendet werden können.

In einer bevorzugten Ausführungsform wird auf Lösungsmittel und Katalysatoren verzichtet und die Umsetzung in der Schmelze bei 40 - 120, vorzugsweise 50 - 90°C, vorgenommen. Die Umsetzung wird als beendet angesehen, wenn der Gehalt an freiem NCO unter 0,8, vorzugsweise unter 0,3 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht der Schmelze, abgesunken ist.

Die erhaltenen Umsetzungsprodukte werden anschließend mit Di- und/oder Tricarbonsäureanhydriden auf Säurezahlen von 10 - 40, vorzugsweise 10 - 30, aufgesäuert und ergeben so die Komponente I. Diese Umsetzung wird vorzugsweise ohne Lösungsmittel in der Schmelze bei erhöhter Temperatur z.B. 100 - 200, vorzugsweise 120 - 160°C, vorgenommen. Es ist möglich, bei dieser Reaktionsstufe an die Halbesterbildung weitere Veresterungsschritte anzuschließen, d.h. die entstandenen Halbester, vorzugsweise im höheren angegebenen Temperaturbereich, zu höhermolekularen Produkten weiterzukondensieren. Die ein-

zusetzenden Mengen an Polycarbonsäureanhydriden ergeben sich aus der gewünschten Säurezahl.

Als geeignete Polycarbonsäureanhydride sind beispielhaft zu nennen: Maleinsäureanhydrid, Bernstein-
5 säureanhydrid, Phthalsäureanhydrid, Tetrahydrophthal-
säureanhydrid, Hexahydrophthalsäureanhydrid, Trimel-
lithsäureanhydrid, Norbornandicarbonsäureanhydrid, Norbonendicarbonsäureanhydrid sowie weitere bei den
10 Polycarbonsäuren des Vorkondensates aufgeführte An-
hydride.

Harze des Aufbaus der Komponente I, bei denen die Säurezahl im oberen vorgesehen Bereich liegt, eigen
15 sich bevorzugt für Einbrennsysteme, während für Lufttrocknung vorgesehene Systeme bevorzugt
Säurezahlen im niedrigeren Bereich der vorgesehenen Spanne besitzen.

Die urethanmodifizierten Polyester I sind wasserun-
lösliche, schmelzbare Massen, welche in den angegebenen Mengen ohne weitere Zusätze nicht in wässriger
20 Phase verteilbar sind. Es ist deswegen auch nicht erwünscht, den Polyester I durch Einbau von Polyalkylenoxiden mit mehr als 3 Alkylenoxideinheiten pro Molekül, z.B. sog. Polywachsen, zu modifizieren,
da derartige Bestandteile den Polyester I hydrophil
25 machen, was sich in geringerer Wasserbeständigkeit der aus den erfindungsgemäßen Polyesterdispersionen hergestellten Überzüge auswirkt. Vorzugsweise sind die Komponenten I völlig frei von Ethergruppen.

Ein wichtiges Kriterium für die Brauchbarkeit der urethanmodifizierten Polyester I ist, daß sie schmelzbar sind. Es ist daher nicht erwünscht, die Polykondensation bzw. Polyaddition zur Herstellung der Komponente I auf irgendeiner der Stufen so weit voranzutreiben, daß gelartige Produkte oder Produkte mit elastomeren Eigenschaften entstehen. Dagegen ist es nicht unbedingt erforderlich, daß sich die Komponente I in üblichen Lacklösungsmitteln wie z.B. Xylol oder Ethylglykolacetat, klar löst. Erstaunlicherweise wurde gefunden, daß auch aus nur teilweise in Xylol löslichen Harzen erfindungsgemäße Dispersionen mit guten Eigenschaften herstellbar sind.

Hat man bei irgendeiner der Stufen zur Herstellung der Komponente I Lösungsmittel verwendet, so muß dieses spätestens vor der Dispergierung, z.B. durch Destillation, entfernt werden.

Die Komponente I wird erfindungsgemäß mit Hilfe der Emulgatoren IIa und IIb in wäßriger Phase dispergiert.

Bevorzugte nichtionische Emulgatoren IIa) sind ethoxylierte aliphatisch substituierte Aromaten. So erhält man erfindungsgemäße Polyesterdispersionen mit besonders einheitlichen Teilchengrößen bei der Verwendung von ethoxylierten p-n-Nonylphenol. Andere bevorzugte Emulgatoren IIa) erhält man durch Ethoxy-

5 lierung von Anlagerungsprodukten von Styrol und seinen Derivaten an Phenole, wie dies z.B. in der DE-PS 1 121 814 beschrieben ist. Danach werden Styrol, α -Methylstyrol oder Vinyltoluol an Phenol, Kresole oder Xylenole angelagert und die erhaltenen Reaktionsprodukte ethoxyliert. In Emulgatormischungen bedeutet n den Mittelwert an Polyethylenoxideinheiten.

10 Bezüglich HLB-Werte siehe Ullmanns Encyclopädie der Technischen Chemie, 4. Aufl., Bd. 10, S. 426 - 463, Verlag Chemie, Weinheim 1975.

15 Bevorzugte Emulgatorharze IIb) bestehen aus einem gegebenenfalls ölmodifizierten Polyesterteil (hydrophob) und einem, gegebenenfalls durch Alkoxygruppen mit 1 bis 4 C-Atomen terminierten, Polyalkylenoxidteil (hydrophil) mit 6 bis 100, vorzugsweise 10 bis 70 Alkylenoxidresten pro Polyalkylenoxidkette, wobei der Polyalkylenoxidteil aus mehreren einzelnen Polyalkylenoxidketten besteht und die Alkylengruppe 2 bis 4, vorzugsweise 2 C-Atome enthält.

20 Die Emulgatorharze IIb) können 0,1 bis 10 Gew.-%, bezogen auf Emulgatorharz IIb), Urethangruppen ent-

halten. Nach einer bevorzugten Ausführungsform werden die einseitig blockierten (z.B. veretherten) Polyalkylenoxide mit etwa äquimolaren Mengen Diisocyanat umgesetzt, so daß Polyalkylenoxide entstehen, die pro Molekül eine freie Isocyanatgruppe tragen, welche dann ihrerseits zur Anknüpfung an den Polyesterteil von IIb) dienen kann.

Das mittlere Molekulargewicht der für die Herstellung der Emulgatorharze IIb) bevorzugten Polyester kann 400 bis 4000 betragen (dampfdruckosmometrisch in Aceton bestimmt).

Die verwendeten Polyalkylenoxide können Homopolyether, aber auch Copolyether in Block- oder statistischer Verteilung sein; Homopolyethylenoxide sind besonders bevorzugte Ausgangsmaterialien für die Herstellung der Emulgatorharze IIb).

Als Verknüpfers zwischen Polyester- und Polyalkylenoxidteil kommen im Prinzip sämtliche Diisocyanate in Betracht.

Besonders bevorzugt werden in der Regel die technisch leicht zugänglichen Polyisocyanate, z.B. das 2,4- und 2,6-Toluylendiisocyanat sowie beliebige Gemische dieser Isomeren ("TDI"), 1,6-Hexamethylen-

diisocyanat, Perhydro-2,4'- und/oder -4,4'-diphenylmethan-diisocyanat und 1-Isocyanato-3,3,5-trimethyl-5-isocyanatomethylcyclohexan.

- 5 Menge und Art des Emulgatorharzes IIb) werden am besten so ausgewählt, daß der Gesamtgehalt an Polyalkylenoxideinheiten im nichtflüchtigen Anteil der erfindungsgemäßen Polyesterdispersion unterhalb 4 Gew.-% bezogen auf die Summe der Komponenten I, IIa und IIb liegt.
- 10 Nach einer bevorzugten Ausführungsform enthält das Emulgatorharz IIb) im nicht-neutralisierten Zustand Carboxylgruppen entsprechend einer Säurezahl von weniger als 50, vorzugsweise 15 bis 35. Das Emulgatorharz IIb) kann bereits vor der Vereinigung mit
- 15 der wäßrigen Phase III teilweise oder ganz neutralisiert werden. Bevorzugte Neutralisationsmittel sind Alkalihydroxide, Ammoniak, primäre, sekundäre und tertiäre Amine, wie z.B. Ethylamin, Di- und Triethylamin, Mono-, Di- und Triethanolamin, Dimethylethanolamin, Methyldiethanolamin, Dimethylaminomethylpropanol. Die Neutralisation kann aber auch
- 20 bei Zugabe in die wäßrige Phase erfolgen.

Verfahren zur Herstellung der Emulgatorharze IIb) sind bekannt; vgl. DE-OS 25 28 212, 25 56 621.

- 25 Zu besonders glatten Dispersionen führen Emulgator-

harze IIb, die man dadurch herstellt, daß man einen Polyester mit Ölgehalten von 0 - 30 Gew.-% mit einer Säurezahl von < 5 und einer Hydroxylzahl von 50 - 250 als hydrophoben Teil herstellt, diesen mit den bereits
5 erwähnten hydrophilen Isocyanatkomponenten bis zum völligen Umsatz der NCO-Gruppen abreagieren läßt, anschließend mit einem Dicarbonsäureanhydrid auf Säurezahlen von 15 - 35 aufsäuert und entweder durch direkte Zugabe eines Amins in die Harzschmelze oder durch
10 Zugabe der Harzschmelze in die Amin und gegebenenfalls Komponente IIa enthaltende Wasserphase neutralisiert. Im letztgenannten Verfahren fällt das Emulgatorharz IIb zusammen mit dem Emulgator IIa als wäßrige Lösung bzw. Dispersion, als sogenanntes
15 Emulgatorkonzentrat, an.

Die urethanmodifizierten Polyester I können in wäßriger Phase dispergiert werden, indem man die Polyester I zusammen mit den Stoffen IIa) und IIb) in der Schmelze bei 80 bis 120°C innig verrührt und anschließend
20 dieser Schmelze die wäßrige Phase III zusetzt. Dieser Prozeß kann in der Regel in einem üblichen Reaktor zur Herstellung von Polyestern vorgenommen werden. Schnellaufende Mischaggregate oder Rührwerke sind dabei meist nicht erforderlich. Selbstverständlich kann
25 die Schmelzdispergierung auch durch Zugabe der organischen Harzphase I und II in die wäßrige Phase III erfolgen.

Als vom Arbeitsablauf her besonders günstig hat sich ein Verfahren erwiesen, bei dem in der wäßrigen Phase III die Stoffe IIa) und IIb) in einem Rührkessel vorgelegt und anschließend die Polyesterschmelze I
5 unter Rühren zudosiert wird. IIb) wird dabei gegebenenfalls im neutralisierten Zustand vorgelegt.

Nach Vereinigung aller zur Dispersionsbildung erforderlichen Komponenten I, IIa, IIb und III wird die Dispersion in der Regel für 15 Minuten bis 5 Stunden
10 bei 50 - 95 °C nachgerührt.

Die Komponente III enthält 30 bis 150 % der für eine vollkommene Neutralisation der Carboxylgruppen der Komponenten I und IIb) ausreichenden Alkali-, Ammoniak- oder Aminmenge. Geeignete Neutralisationsmittel wurden bereits im Zusammenhang mit der Komponente IIb
15 genannt. Bevorzugt sind Dimethylethanolamin und Triethylamin.

Zweckmäßigerweise wird bei der Emulgierung in der Schmelze das Neutralisationsmittel mit einem Teil
20 des Wassers in die Schmelze eingerührt und nach dem Homogenisieren der Rest des Wassers zur Einstellung der Dispersion auf den gewünschten Festkörpergehalt, üblicherweise zwischen 30 und 50 Gew.-%, zugefügt.

Die Viskosität der entstehenden Dispersion ist be-

quem durch die Menge des zugegebenen Neutralisationsmittels beeinflusbar. Hat z.B. der Polyester I eine Säurezahl < 18 , so führen Neutralisationsgrade von ca. 90 % bei ca. 40 Gew.-% Festkörper bereits zu hochviskosen Dispersionen. Geringere Neutralisationsgrade können unter diesen Umständen angezeigt erscheinen, da sie bei gleichem Festkörper gute Fließfähigkeit der Dispersionen gewährleisten. Bei niedrigeren Säurezahlen des Polyesters ist die geschilderte Viskositätsabhängigkeit weniger stark ausgeprägt. Es ist natürlich möglich, den angestrebten Neutralisationsgrad bzw. damit die gewünschte Viskosität in mehreren Stufen einzustellen.

Die erfindungsgemäßen Dispersionen können bei der Herstellung oder danach mit anderen Polymeren, z.B. Alkydharzen, Polyacrylaten, Polyurethanen sowie Hartharzen, z.B. Kolophonium oder Xylol/Formaldehyd-Kondensaten, also unmodifizierten und modifizierten Polymeren, wie sie bei H. Kittel, Lehrbuch der Lacke und Beschichtungen, Bd. I, Teil 1, Verlag W. A. Colomb, Stuttgart-Berlin 1971, S. 122 bis 445 beschrieben sind, kombiniert werden.

Die erfindungsgemäßen Systeme eignen sich besonders gut zur Herstellung von Lacken, insbesondere Einbrennlacken, wobei sich als Öle insbesondere Ricinusöl und Sojaöl und die entsprechenden, gegebenenfalls dehydratisierten, Fettsäuren bewährt

- haben. Den erfindungsgemäßen Dispersionen kann man wasserverdünnbare, vernetzende Aminoplastharze, z.B. Melaminharze, in Mengen von 10 bis 50, vorzugsweise 10 bis 30, Gew.-%, bezogen auf das Gemisch von Polyester I und Melaminharz, zusetzen. Diese Gemische können direkt nach Einstellung der notwendigen Viskosität und gegebenenfalls nach Zusatz von Katalysatoren und Hilfsstoffen zu Überzügen verarbeitet und thermisch ausgehärtet werden.
- 10 Die erfindungsgemäßen Dispersionen können gegebenenfalls auch für andere Einsatzgebiete als den Einbrennlacksektor verwendet werden, z.B. bei der Herstellung nichtflächiger Gebilde wie Formkörper, Gele und dergleichen.
- 15 Man kann den Dispersionen geringe Menge üblicher Hilfs- und Zusatzstoffe zusetzen, z.B. Schutzkolloide, Antischaummittel, Antiabsetzmittel, Frostschutzmittel, sowie viskositätsbeeinflussende Zusätze, Verlaufsmittel, Vernetzungskatalysatoren; jedoch ist
- 20 hier in jedem Fall die Verträglichkeit zu prüfen.
- Mitunter ist es aus Gründen besserer Verarbeitbarkeit und Pigmentaufnahme günstig, die Dispersion bei der Lackherstellung auf bestimmte pH-Werte, z.B. 7,5 bis 8,5, zu bringen. Meist verwendet man dazu die
- 25 bereits zur Neutralisation benutzten Neutralisationsmittel. Geringe Zusätze wassermischbarer Lösungsmittel.

5 tel, wie Ethanol oder Butylglykol, können ebenfalls
 zugefügt werden, jedoch ist das meistens nicht er-
 forderlich. Die mit den erfindungsgemäßen Dispersio-
 nen hergestellten Lacke lassen sich nach üblicher
 Applikationstechnik, z.B. durch Tauchen, Spritzen,
 Gießen auf die zu lackierenden Materialien auftra-
 gen. Die dazu notwendige Viskosität stellt man in
 der Regel durch Zugabe von Wasser ein.

10 Die aufgetragenen Lackfilme können bei Raumtemperatur
 und bei höherer Temperatur, z.B. zwischen 60 und 360°C,
 ausgehärtet werden. Der hohe Temperaturbereich wird
 dabei vorzugsweise für ölarme und ölfreie Polyester I
 benutzt.

15 Die folgenden Beispiele erläutern die Erfindung; die
 angegebenen Teile sind Gewichtsteile, Prozentangaben
 bedeuten Gewichtsprozente.

 Der Begriff Vorkondensate deckt sich mit dem der Be-
 schreibung. Die Komponente I wird als Harz
 bezeichnet.

20 Emulgator IIa)

 Auf Nonylphenol gepfropftes Ethylenoxid (Molverhält-
 nis 1:20) mit folgenden Eigenschaften:

 Trübungspunkt (1 %ig in Wasser): ca. 100°C

Oberflächenspannung (0,1 g/l Wasser): 44,0 dyn/cm
Netzwirkung (DIN 53 901): ca. 60 sec. bei 60°C
Fp.: ca. 30°C
HLB-Wert: 16

5 Emulgator IIb)

10 In einer 2 l Rührbecher-Apparatur, die mit Innenther-
mometer, Rührer, Tropftrichter und Gaseinleitungsrohr
versehen ist, werden 400 g eines auf n-Butanol gestar-
teten Polyethylenoxidalkohols des Molekulargewichts
2000 30 Minuten bei 120°C unter Anlegen eines Vakuums
(15 Torr) entwässert. In die auf 100°C abgekühlte
Schmelze werden zunächst 2 ml Benzoylchlorid einge-
rührt; danach fügt man 33,6 g Hexamethylen-diisocyanat
in einem Guß zu.

15 Nach 60 Minuten Reaktionszeit wird der Isocyanat-Ge-
halt der Mischung bestimmt. Die NCO-Zahl der Mischung
beträgt danach 1,8 bis 1,9 % NCO (ber.: 1,94 %).

20 Nach Abkühlen der Schmelze erhält man die für weite-
re Umsetzungen geeignete hydrophile Isocyanatkompo-
nente als wachsartig kristalline Substanz.

134 g Trimethylolpropan und 130,7 g Tetrahydrophthal-
säureanhydrid werden bei 220°C unter Stickstoffatmos-
phäre bis zur Säurezahl 4 verestert. Die Viskosität
der erhaltenen Vorstufe entsprach einer Auslaufzeit

(gemessen als 60 %ige Lösung in Dimethylformamid nach DIN 53 211, DIN-Becher 4) von 170 Sekunden.

5 500 g dieser Vorstufe werden im Vakuum entwässert und anschließend mit 88,2 g der hydrophilen Isocyanatkomponente bei 100 bis 105°C miteinander umgesetzt, bis keine freien Isocyanatgruppen mehr nachweisbar sind.

10 580 g dieses Produktes werden mit 39 g Tetrahydrophthalsäureanhydrid bei 120°C zu einem Polyhalbester mit einer Säurezahl von ca. 27 umgesetzt.

Zu 610 g dieser Stufe gibt man unter Rühren bei 95 bis 100°C vorsichtig 26,1 g Dimethylethanolamin.

Das Harz erstarrt beim Abkühlen zu einer zähelastischen, schmelzbaren Masse.

15 Vorkondensat A

1313,3 Teile eines Veresterungsproduktes aus Trimethylolpropan und einem Fettsäuregemisch mit ca. 50 % konjugierter Fettsäuren im Molverhältnis 1:1, 1294,7 Teile Dimethylterephthalat, 2426,7
20 Teile Neopentylglykol wurden in Gegenwart von 1,67 Teilen Tetrabutyltitanat unter Methanolabtrennung umgeestert. Nach Beendigung der Methanolfreisetzung wurden ca. 1140 Teile überschüssiges Neopentylglykol im Vakuum abdestilliert. Man erhielt ein Pro-
25 dukt mit einer OH-Zahl von ca. 230.

Harz A

5 728,4 Teile Vorkondensat A werden unter Stickstoff-atmosphäre auf 110°C aufgeheizt und 151,2 Teile Hexamethylen-diisocyanat in 30 Minuten bei 110 - 114°C zugeotropft. Nach 1 1/2 Stunden Reaktionszeit bei 120°C betrug der Gehalt an freiem NCO ca. 0,1 %. 870 Teile dieses Produktes wurden mit 43,6 Teilen Maleinsäureanhydrid bei 140°C bis zu einer Säurezahl von ca. 26 umgesetzt.

Beispiel 1

465 Teile Harz A, 20,0 Teile Emulgator IIb) und 15,0
Teile Emulgator IIa) werden 15 Minuten bei 120°C unter
Stickstoffatmosphäre gemischt, auf 80°C gekühlt und
5 eine Mischung aus 19,2 Teilen Dimethylethanolamin und
730,8 Teilen Wasser in 30 Minuten zugetropft, wobei
die Temperatur auf 50°C fällt. Man rührt noch 30 Mi-
nuten bei 50°C nach und erhält eine Dispersion mit
ca. 40 % Festkörper.

10 100 Teile dieser Dispersion wurden mit 35 Teilen
Melaminharz, 6,3 Teilen 10 %igem Dimethylethanol-
amin, 40 Teilen Wasser und 210 Teilen TiO₂-Pigment
in einer Perlmühle gemahlen und anschließend mit
15 425 Teilen Dispersion, 78 Teilen Melaminharz und
70 Teilen Wasser aufgelackt. Nach einem Tag Reife-
zeit wurde auf Glasplatte bzw. Blech gespritzt und
nach dem Ablüften 30 Minuten bei 140°C eingebrannt.
Man erhält einen hochglänzenden Überzug mit folgen-
den Eigenschaften:

20	Schichtdicke:	ca. 35/u
	Glanz Gardner 60°:	94
	20°:	80
	Bleistifthärte:	4 H
	Pendelhärte:	150 sec
	Knickprobe:	gut

Lösungsmittelschädigung (Wattebausch, 1 Min.)

Toluol: keine

Ethylenglykolacetat: keine

Aceton: keine

5 Wasserfestigkeit bei

Raumtemperatur: 21 Tage ohne Einfluß

Harz B

10 1) 1759 Teile Fettsäuregemisch mit 50 Teilen konjugierter Fettsäuren und 855 Teile Trimethylolpropan werden bis zu einer Säurezahl von ca. 2 in einer Stickstoffatmosphäre bei 230°C vorverestert und anschließend 1848 Teile dieses Esters mit 1553 Teilen Isophthalsäure und 1460 Teile Neopentylglykol zum Oligoester B1 (SZ 4) umgesetzt.

20 2) 1275 Teile lineare gesättigte Fettsäuren (C₁₆-C₁₈) werden mit 675 Teilen Trimethylolpropan, 1660 Teilen Isophthalsäure und 1560 Teilen Neopentylglykol in gleicher Weise zum Oligoester B2 (SZ 4) verestert.

Beispiel 2

20 109,6 Teile Harz B1 und 107,0 Teile Harz B2 werden bei 110°C unter Stickstoffatmosphäre vorgelegt und unter Rühren ein Gemisch aus 25,2 Teilen Hexamethyldiisocyanat-1,6 und 33,3 Teilen 1-Isocyanato-3,35-trimethyl-5-isocyanatomethylcyclohexan zugetropft. Nach

Le A 19 730

030065/0387

einer Nachreaktionszeit bei 120°C gibt man 22,8 Teile Tetrahydrophthalsäureanhydrid zu und setzt bei 140°C zu einem urethanmodifizierten Ester mit einer Säurezahl von ~28 um.

- 5 267 Teile dieses Produktes, 24 Teile Emulgator IIB und 9 Teile Emulgator IIA werden bei 120°C vermischt, auf 90°C gekühlt und bei 90 - 65°C ein Gemisch aus 11,9 Teilen Dimethylethanolamin und 438,1 Teilen Wasser unter Rühren zugegeben. Man erhält eine sehr fein-
- 10 teilige lagerstabile Dispersion mit einem Festkörper von ca. 40 %.

- Die Dispersion wurde mit Co-Siccativ versetzt (0,03 % Co-Metall, bezogen auf Festkörper), auf eine Glasplatte aufgezogen und an der Luft bei Raumtemperatur trock-
- 15 nen lassen. Man erhielt nach 90 Minuten Trockenzeit einen trockenen, klaren, festen, widerstandsfähigen Lackfilm.

Vorkondensat C

- 20 23,6 Teile Hexandiol-1,6, 62,4 Teile Neopentylglykol, 11,4 Teile Propandiol-1,2, 6,7 Teile Trimethylolpropan, 51,8 Teile Phthalsäureanhydrid, 33,2 Teile Isophthalsäure und 29,2 Teile Adipinsäure werden unter Stickstoffatmosphäre unter Wasserabspaltung bei einer
- 25 Maximaltemperatur von 220°C bis zu einer Säurezahl von ca. 3 verestert.

Le A 19 730

030065/0387

Harz C

5 Zu 197,6 Teilen Vorkondensat C gibt man bei 110 - 120°C unter Rühren vorsichtig 31,9 Teile Hexamethylendiisocyanat zu und setzt so lange bei 120°C um, bis kein freies NCO mehr nachweisbar ist. Das Produkt wird anschließend mit 16,3 Teilen Tetrahydrophthalsäureanhydrid bei 140°C zum Polyhalbester aufgesäuert. Das Endprodukt hat eine Säurezahl von 27,6 - 28.

Beispiel 3

10 267 Teile Harz C, 24 Teile Emulgator IIb, 9 Teile Emulgator IIa werden bei 120°C verschmolzen, auf 90°C gebracht und ein Gemisch von 11,7 Teilen Dimethylethanolamin und 438,3 Teile Wasser zugetropft. Man rührt für 30 Minuten bei 60°C und kühlt langsam
15 ab. Die entstandene Dispersion ist homogen und feinteilig und hat ca. 40 % Festgehalt.

50 Teile dieser Dispersion, 17,5 Teile Melaminharz, 3,1 Teile Dimethylethanolamin, 20 Teile Wasser und 105 Teile TiO₂-Pigment werden auf einer Perlmühle
20 angerieben. Das Mahlgut wird mit 212,5 Teilen Dispersion aus Beispiel 3 und 39 Teilen Melaminharz angelackt und mit Wasser auf Spritzviskosität verdünnt. Nach einer Reifezeit wird auf ein Prüfblech aufgespritzt und nach dem Ablüften 30 Minuten bei 120°C

eingebraunt. Man erhält einen hochglänzenden, elastischen Überzug mit folgenden Eigenschaften:

	Schichtdicke:	35 - 40 μ
	Glanz Gardner 60°:	95
5	20°:	86
	Gitterschnitt:	1
	Dornbiegeversuch ASTM-D-522-60:	32 %
	Erichsen-Dehnung (DIN 53 156):	10
	Schlagelastizität ASTM-D-2794 direkt:	82
10	indirekt:	82